Eurosalt Handelmaatschappij B.V.
Plaza 6, 4782 SK MOERDIJK
Postbus 74, 4780 AB MOERDIJK
T. 0800 - 0180
F. 0168 - 393210
@: binnendienst@eurosalt.nl
i: www.eurosalt.nl

DATASHEET INDUSTRIE (STEEN-)ZOUT

K0-2mm *"Voedermiddel"*

CHEMISCHE SAMENSTELLING

Component	***Gehalte***	***Eenheid***
Natrium Chloride (NaCl)	99	%
Natrium (Na)	38,9	%
Calcium + Magnesium (Ca+Mg)	0,3	%
Sulfaat (So4)	0,7	%
Onoplosbare bestanddelen	< 0,15	%
Vochtgehalte	< 0,35	%
Technische hulpmiddelen		
Antiklontermiddel E535 = $K_4[Fe(CN)_6]$	20	mg / kg

KORRELGROOTTE VERDELING EN STORTGEWICHT

Grootte	**Gehalte**	**Eenheid**
0,00 - 0,25 mm	2 - 6	%
0,25 - 1,12 mm	50 - 70	%
1,12 - 2,36 mm	30 - 50	%
Stortgewicht	ca. 1.250	kg / m^3

EIGENSCHAPPEN

Gehalte zwaarmetalen	**Gehalte PPM**
Kwikzilver (Hg)	< 0,1
Arsenicum (As)	< 2
Lood (Pb)	< 10
Cadmium (Cd)	< 1
Koper (Cu)	< 15

LEVEREENHEDEN

GMP+ gecertificeerde aanlevering mogelijk in
Bulk per schip, kipper en silo
Verpakt in FIBC´s (Big Bag)
Zakken van 25kg

VOORDELEN EUROSALT INDUSTRIEZOUT

Een 30 jaar lange en trouwe klantenkring
Talloze huidenmakerijen en mengvoeder bedrijven in de Benelux en Duitsland

Perfect voor de verwerking van uw huiden
Onttrekt de huid van vocht en verhindert bederf

Hét product voor de conservering van dierdarmen
Noodzakelijk om de smaak en kwaliteit van het eindproduct te garanderen

Ook uitstekend geschikt voor uw zoutoplosser
Voor het zelf aanmaken van pekel

Kies een korrelgrootte
of toevoeging geheel naar uw wens
soda - vocht - borax - kobalt - koper - selenium

We denken graag mee
Om uw dagelijkse proces te verbeteren!

Scherpe prijzen en snelle levertijden
Binnen 48 uur op werkdagen
In het weekend in overleg

Zout doet het.

BESTEL DIRECT ONLINE!

Steenzout is een natuurproduct. Genoemde waarden kunnen in de praktijk in geringe mate afwijken. Waarden op basis van droogproduct. Voorgenoemde gegevens zijn het resultaat van onze kwaliteitscontroles. Ze ontslaan de gebruiker niet van een eigen ingangscontrole en ze zijn niet bedoeld om de eigenschappen te garanderen. De geschiktheid van het product voor een zekere toepassing moet voor eigen verantwoordelijkheid getest worden. Het product dient droog te worden opgeslagen (<70% luchtvochtigheid).

Voor meer informatie over onze producten, de mogelijkheden voor uw organisatie, of een vrijblijvende offerte aanvraag, kunt u contact opnemen met Eurosalt. Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.
Of bezoek onze webshop: www.eurosalt.nl

01.09.2012. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
© Copyright 2012 - Eurosalt Handelmaatschappij B.V.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification